

CONSEIL PRO

Ne pas appliquer
en cas de **forte humidité
ambiante.**

MATÉRIEL D'APPLICATION



SÉCHAGE

20°C/65%HR



Hors poussière **30** min

Entre couches **4-6** h

Complet **24** h

CONDITIONS D'APPLICATION



CONSOMMATION

1Le **12 à 14 m²/L**
en 1 couche

INDICE
45

Lasure PROTECTION FORTE

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe français V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement.

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU
Immédiatement
après usage



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



FDES

CARACTÉRISTIQUES

Consulter la notice
technique

Aspect en pot : laiteux

Aspect du film :

transparent satiné

Viscosité : onctueux

Teintes : incolore + tons
bois (teintes miscibles
entre elles)

Intérieur / extérieur

Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le
système incolore à l'extérieur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EUH208 : Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une
réaction allergique. P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une
déchetterie (contacter la collectivité locale).

CRAINT LE GEL - Valeur limite UE pour ce produit
(cat. A/e) : 130 g/L (2010). Ce produit contient max 28 g/L
COV.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.
Ne pas jeter dans les égouts. Refermer l'emballage après
usage.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage.

L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application.

Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.

Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

SUR BOIS NEUFS ou REMIS A NEUF

Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.

Appliquer en **1^{ère}** couche la lasure d'IMPREGNATION LX 500 pour
renforcer l'accroche et la tenue du système complet.

Puis appliquer 2 couches de lasure LX545+, selon les prescriptions
du DTU 59.1.

Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.

SUR BOIS ANCIENS

Sur bois très abîmés : les remettre à nu par ponçage ou décapage
avec un décapant CECIL PRO puis procéder comme sur les bois neufs.

Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après
brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.

**La lasure LX545+ offre une excellente accroche
sur les anciennes lasures, même les glycéros.**

Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.
**Surveiller particulièrement les parties horizontales
en rétention d'eau qui s'usent plus vite.**
*Attention : une lasure incolore se dégrade
plus rapidement qu'une lasure teintée.*

