

CARACTÉRISTIQUES

Consulter la notice technique

Aspect du film : transparent satiné

Viscosité : gel onctueux

Teintes : incolore + tons bois (teintes miscibles entre elles)

Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.

CONSEIL PRO

Lasure idéale chantiers difficiles : temps humide, rénovation supports anciens, ...

SÉCHAGE

20°C/65%HR

Hors poussière

Entre couches

Complet



6 h

12 h

48 h

NETTOYAGE DES OUTILS


WHITE SPIRIT



MATÉRIEL D'APPLICATION



CONDITIONS D'APPLICATION



CONSOMMATION

1L

12 à 14 m²/L
en 1 couche

Lasure HAUTE PERFORMANCE

FONCTIONS

La lasure **LX530+** est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous **EXPOSITIONS FORTES** aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne...).

Sa formule renforcée en résine (**Haut Extrait Sec**) apporte une **excellente durabilité** à long terme et une **souplesse du film** qui suit les variations dimensionnelles du bois.

Le mélange de **résines alkydes** et son aspect satiné réchauffent le bois et donnent une **belle finition** et un beau tendu du film.

De formule gélifiée très agréable à appliquer, elle permet une application **sans coulure**.

A base de solvants désaromatisés, elle est **sans odeur gênante** et favorise une application sur grande surface **sans trace de reprise**.

Excellente accroche sur tous type de supports et toutes anciennes finitions : idéale en rénovation.

Elle permet d'obtenir une **PROTECTION ELEVEE** sur tous types de bois (bardages, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes,...), en rénovation et sur bois neufs.

Retirer un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



ATTENTION - EUH208: contient oxiranne, dérivés mono[(alcoolates en C12-14)méthyl]; Anhydride maléique.

Peut produire une réaction allergique. H226 - Liquide et vapeurs inflammables. EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite EU pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/L (2010). Ce produit contient max 400g/l COV.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com
Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et adaptés à vos besoins.

Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application.

Appliquer entre 10°C et 30°C, hors intempéries et hors courant d'air.

Sa formule glycéro en fait la lasure la plus adaptée pour une application par temps humide.

SUR BOIS NEUFS ou REMIS A NEUF

Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.

Appliquer en 1^{ère} couche la lasure d'IMPREGNATION LX 500 pour renforcer l'accroche et la tenue du système complet.

Puis appliquer 2 couches de lasure LX530, selon les prescriptions du DTU 59.1.

Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.

SUR BOIS ANCIENS

Sur bois très abimés : les remettre à nu par ponçage ou décapage avec un décapant CECIL PRO puis procéder comme sur les bois neufs.

Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.

La lasure LX530+ offre une excellente accroche sur les anciennes lasures.

Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.

Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.

Attention : une lasure incolore se dégrade plus rapidement qu'une lasure teintée.



Groupe V33

BP1 - 39210 DOMBLANS

Service technique :

03 84 35 01 11

www.cecil.fr