

Les pigments anticorrosion couplés à un polymère souple apportent des propriétés de résistance uniques et limitent la propagation de la rouille. Ils permettent à la peinture PE FER de résister aux variations de température et à la dilatation naturelle du métal sans s'écailler.

TECHNOLOGIE
ANTICORROSION
renforcée
Haute durabilité
extérieure

Efficacité
TEST
NORMALISÉ
Prouvée

ENGAGEMENT EFFICACITÉ PROUVÉE

La gamme de peintures techniques CECIL PRO a été développée dans le but d'offrir des produits de très hautes performances.

Les peintures CECIL PRO résistent dans les conditions les plus extrêmes et offrent une excellente durabilité dans le temps.

Pour le prouver CECIL PRO s'appuie sur des tests normalisés réalisés dans des laboratoires reconnus.

Résistance à la corrosion : Test Tenue au Brouillard Salin (BS) 400h - NF EN ISO 9227

La performance anti-rouille est testée par des essais normalisés de résistance au Brouillard Salin (BS) qui mesurent l'action de la corrosion d'un nuage de vapeur chargé de sel sur des plaques de fer peintes.

Ce test permet de mesurer la tenue du film de PE FER à la corrosion (cloquage, corrosion sur surface pleine) sans aucune altération.

CONSEIL PRO

L'application d'un primaire **IPFER** améliore l'action anti-corrosion sur le fer et favorise l'accrochage sur métaux non ferreux. Le rendu final est nettement amélioré.

SÉCHAGE

20°C / 65%HR



Hors poussière **3** h

Recouvrable **24** h

Complet **48** h

NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT



MATÉRIEL D'APPLICATION



CONDITIONS D'APPLICATION



CONSOMMATION

2,5L

12 à 14 m²/L en 1 couche

Peinture FER MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX

FONCTIONS

La Peinture Fer PEFER est une laque anti-rouille brillante pour la protection et la décoration des métaux ferreux et non ferreux : portails, clôtures, garde-corps, ferronneries, mobilier de jardin, radiateurs, matériel agricole... Hydrofuge, elle forme une barrière étanche à l'humidité.

La peinture fer PEFER contient des inhibiteurs de rouille qui renforcent la protection anti-corrosion.

La souplesse de ses résines lui permet de résister aux chocs et à la dilatation du métal et de s'adapter aux formes et découpes des surfaces à protéger. Son haut pouvoir garnissant permet de déposer une épaisseur de peinture suffisante et de bien enrober les arêtes pour garantir l'efficacité de la protection. Son application facile sans coulure, et son beau rendu brillant permettent d'obtenir une très belle finition.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



ATTENTION - Contient des hydrocarbures C9-C11; Butane-1-ol; mélange de N, N'-Ethane-1, 2 - Diylbis(deca.namide); 12-hydroxy-N-[2-[1-oxydecyl)amino]ethyl]oc. tadecanamide; N, N'- Ethane-1, 2 - Diylbis[12-Diylbis(12-hy. droxyoctadecanamide); bis (2-ethylehexanoate) de cobalt. EUH211: Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. H226: Liquide et vapeurs inflammables. H317: peut provoquer une allergie cutanée. H319 : provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P302+P352 : En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau. P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i): 500g/L(2010). Ce produit contient max 500g/L COV. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et adaptés à vos besoins.

Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR : NFT 36005 : Famille 1, Classe 4a.
Aspect du feuil sec : Produit disponible en blanc + 11 teintes et en base à teinter - mat et brillant.
Viscosité : peinture fluide.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, bien mélanger avant emploi.
Utiliser une brosse ou un rouleau à poils ras.

MODE D'EMPLOI

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art, Les fonds doivent être propres, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201).
- Appliquer à l'abri du soleil et des hautes températures.
- Pour une finition parfaite et une bonne durabilité, égrener entre chaque couche.

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Métaux ferreux neufs : fer, fonte, acier....	■ Élimination de la rouille et de la calamine par brossage ■ Dépoussiérage ■ Dégraissage	1 couche de primaire IPFER	1 à 2 couches de Peinture fer PEFER
Métaux peints : peinture aqueuse ou solvantée en bon état	■ Brossage des parties peu adhérentes ■ Egrenage ■ Dépoussiérage		
Métaux peints : support rouillé, peinture abîmée, écaillée...	■ Décapage et élimination de la rouille ■ Rinçage ■ Séchage	1 couche de primaire IPFER	
Métaux non ferreux : aluminium, galvanisé, zinc, cuivre...	■ Sur galva : dérochage acide ■ Egrenage ■ Dépoussiérage		



Groupe V33
BP1 - 39210 DOMBLANS

Service technique :
03 84 35 01 11

www.cecil.fr