



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale.

Pour cela, **CECIL PRO** s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine **ISO 9001** et **ISO 14001** qui maîtrise à 100 % ses rejets dans l'environnement.

FONCTIONS

SX835 est un saturateur destiné à tous les bois verticaux extérieurs et intérieurs : bardage, brises vues, abris de jardin, volets, lambris... Il offre une **accroche parfaite** sur les **essences de bois utilisées en extérieur** : bois exotiques, feuillus, résineux, bois autoclavés, bois de bardage...

Sa **formule renforcée en anti-UV** assure une **protection très longue durée contre UV et intempéries** même en conditions extrêmes (mer/montagne). **Le bois est protégé contre le grisaillement et le fendillement.**

Son **bel aspect MAT** permet de conserver l'**aspect et le toucher du bois brut**, mettant ainsi en valeur la **beauté naturelle du bois**. Sa palette de teintes naturelles ou métallisées offre de nombreuses possibilités décoratives.

Sa texture anti-goutte permet une **application facile sans coulures même en vertical** et une excellente glisse sous le pinceau. **Son application sans essuyage et son séchage rapide permettent d'optimiser la durée du chantier.** Il ne s'écaille pas pour un **entretien facile par simple réapplication.**

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES BOIS

Les bois doivent être nus, propres et secs.

Si les bois sont grisailés, les dégriser avec le dégriseur AX Net, si ils sont encrassés, les nettoyer à l'aide de l'AX Clean.

Attendre 48h avant application d'une finition.

Sur bois anciennement lasurés très abimés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un décapant CECIL PRO.

La rénovation de bois lasurés en bon état est possible après un égrenage soigné et un dépoussiérage.

- Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laissés exposés quelques mois aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.
- Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.
- Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203.

SATURATEUR BARDAGES

PROTECTION HAUTE DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

CONSULTER LA NOTICE TECHNIQUE

Aspect en pot : laiteux

Aspect du film : transparent MAT, aspect bois brut

Viscosité : onctueux anti coulures

Teintes : naturel + tons bois (Teintes miscibles entre elles)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient des produits biocides (conservateurs): contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. **P102** : Tenir hors de portée des enfants. **P271** : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P501** : Éliminer le contenu/réceptacle dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Refermez l'emballage après usage.

CRAINT LE GEL.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) : 130 g/L (2010).

Ce produit contient max 4 g/L COV.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

PRÊT À L'EMPLOI BIEN REMUER AVANT USAGE

Appliquer entre 10°C et 30°C, hors intempéries et hors courant d'air.

APPLICATION

L'application de deux couches de primaire SX600 renforce l'efficacité du saturateur contre le grisaillement dû aux UV. **Il est particulièrement recommandé sous les teintes claires pour une protection longue durée.**

L'application de ce primaire peut ralentir légèrement le séchage du saturateur.

Appliquer deux couches fines et régulières sans surépaisseur à la brosse ou au pistolet (dilution 10 %) en respectant les temps de séchage.

Sur les bois difficiles et peu imprégnables, diluer la 1^{ère} couche à 10 % avec de l'eau.

ENTRETIEN

Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de SX835.

Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est donc recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.

SÉCHAGE (20°C / 65% HR) ENTRE COUCHES 3H COMPLET 24H	NETTOYAGE EAU
MATÉRIEL D'APPLICATION 	CONDITIONS D'APPLICATION +30°C +10°C
5L	RENDEMENT 12 À 14 M²/L PAR COUCHE



GROUPE V33
BP1 - 39210 DOMBLANS

SERVICE TECHNIQUE
03 84 35 01 11

WWW.CECIL.FR

